


PERFIL

DK101

1 COMPONENTE
SELLO DE ÉMBOLO

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
PUR	-20 °C A 115 °C	400 bar
NBR	-30 °C A 110 °C	150 bar
FKM	-20 °C A 210 °C	150 bar
EPDM	-45 °C A 130 °C	150 bar
HNBR	-30 °C A 150 °C	150 bar
PUA	-20 °C A 110 °C	400 bar
PUG	-30 °C A 110 °C	400 bar



A: B: C: D:

Diámetro interior Diámetro exterior Altura del metal Altura sello

Material requerido:

Cantidad Solicitada:

Observaciones: